

TECHNIKAI ADATLAP

POLIPROPILÉN TATREN TPO 12 76

Nagy ütőszilárdságú termoplasztikus poliolefin fröccstípus

TIPELIN / TIPOLEN / TIPPLEN / TATREN / BRALEN+

A MOL Petrolkémia és a SLOVNAFT közös termékcsaládja különféle lehetőséget kínálja

TERMÉKLEÍRÁS

A **TATREN TPO 12 76** kontrollált reológiájú, extra magas ütőszilárdságú termoplasztikus poliolefin, amely közepes folyóképességgel és még alacsony hőmérsékleten is magas ütőszilárdsággal rendelkezik. Gócképző adalékot tartalmaz. A **TATREN TPO 12 76** típusra jellemző a kivételesen magas ütőszilárdság még alacsony hőmérsékleten is és a nagyon jó ütőszilárdság-merevség egyensúly.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **TATREN TPO 12 76** elsősorban kompaundálásra és azután olyan fröccsöntött termékek készítésére ajánlott, ahol a még alacsony hőmérsékleten is magas ütőszilárdság a követelmény. Felhasználható autóipari alkatrészek gyártására is. Extra magas ütőszilárdságának köszönhetően nagy igénybevételnek kitett termékek gyártása során általában nem szükséges elasztomer hozzáadása az alapanyaghoz, így ezzel a típussal költségcsökkentés érhető el. Blendként való alkalmazása esetén regratulátum nagyobb mennyiségben is használható, mivel ez nem rontja az ütőszilárdsági tulajdonságait, így gazdaságossági szempontból is egy érdekes alapanyag lehet.

A **TATREN TPO 12 76** alkalmas élelmiszerek csomagolására, megfelel az élelmiszeripari felhasználásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Mérési szabvány	Mértékegység	Érték
Folyásindex (MFR) (230 °C /2,16 kg)	ISO 1133	g/10 perc	12
Húzószilárdság *	ISO 527-1,2	MPa	18
Nyúlás folyáshatárnál *	ISO 527-1,2	%	11,5
Rugalmassági modulusz (húzásból) *	ISO 527-1,2	MPa	1000
Rugalmassági modulusz (hajlításból) *	ISO 178	MPa	900
Izod ütőszilárdság (bemetszett, 23 °C) *	ISO 180/A	kJ/m ²	45**
Lehajlási hőmérséklet (HDT) (0,45 MPa) *	ISO 75-1,2	°C	68
Rockwell keménység *	ISO 2039/2	R skála	–

A megadott adatok nem garantált értékek.

* ISO 1873-2 szerint fröccsöntött próbatesteken végzett mérések átlagértékei.

** Belső módszer szerint előkészített fröccsöntött próbatesteken mérve.

FELDOLGOZÁS

A **TATREN TPO 12 76** hagyományos fröccsgépeken problémamentesen feldolgozható. Ajánlott feldolgozási hőmérséklet 190 – 250 °C.

TECHNIKAI ADATLAP

POLIPROPILÉN TATREN TPO 12 76

Nagy ütőszilárdságú termoplasztikus poliolefin fröccstípus

TIPELIN / TIPOLEN / TIPPLEN / TATREN / BRALEN+

A MOL Petrolkémia és a SLOVNAFT közös termékcsaládja különféle lehetőséget kínálja

2

TÁROLÁS

A granulátum 25 kg-os LDPE zsákokban kerül kiszerezésre. Szállításuk zsugorcsoomagolással biztosított raklapokon történik, a rakománysúly 1375 kg polimer. A zsákok között ragasztóanyag található, ezzel elkerülhető a zsákok egymáson történő elcsúszása. A palettáról történő lerakodás során javasoljuk ezt figyelembe venni. A zsákok lerakodása során javasoljuk előbb felemelni a zsákot, majd csak ezt követően elforgatni vagy elvenni.

Lehetőség van hőkezelt raklapokra való kiszerezésre. Ezen felül közúti vagy vasúti silós kiszállításra is van mód. További részletes információért keressék a SLOVNAFT, a.s. és a MOL Petrolkémia Zrt. kereskedelmi képviselőit.

Mivel a polipropilén éghető anyag, figyelembe kell venni raktározása során az éghető anyagokra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat. Amennyiben a polimert nagy páratartalmú és változó hőmérsékletű körülmények között tárolják, akkor a léghő nedvességtartalma lecsapódhat a csomagolás belső oldalán. Amennyiben ez megtörténik, ajánlatos a granulátumot feldolgozás előtt megszáritani. Tárolás alatt óvni kell a polipropilént az UV sugárzástól és a 40 °C feletti hőmérséklettől, illetve távol kell tartani a közvetlen lángtól és az egyéb gyújtóforrásoktól. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő tárolás okozta károsodásért.

REACH NYILATKOZAT

A polimerek nem tartoznak REACH regisztrációs kötelezettség alá. Mindazonáltal a gyártáshoz használt nyersanyagokat (monomerek, katalizátorok és az érintett alapanyagok) regisztráltuk. A SLOVNAFT a.s. teljes mértékben aláveti magát ezen törvényeknek, és csak a REACH-nek megfelelő alapanyagokat használ a gyártás során. Jelenlegi TATREN típusaink nem tartalmaznak 0,1%-nál nagyobb mennyiségben ún. különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagokat.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Lásd a Biztonsági adatlapot.

ÚJRAFELDOLGOZÁS

A polipropilént a megfelelő tisztítási és előkészítési folyamatok után különösebb nehézség nélkül újra fel lehet dolgozni. Mivel az újra feldolgozott polimer az előző feldolgozás során már egyszer termikus degradációnak volt kitéve, ezért az újrafeldolgozás során a mechanikai tulajdonságai megváltozhatnak. Ezért célszerű megvizsgálni, hogy az újrafeldolgozás milyen hatást gyakorol a végtermék minőségére.

MEGJEGYZÉS

A Technikai Adatlapot a rendelkezésünkre álló információk maximális figyelembevételével állítottuk össze. Tekintettel azonban a polipropilén alapanyag széleskörű feldolgozhatóságára és az alkalmazott berendezések sokféleségére, a feldolgozás technológiai körülményei igen eltérőek lehetnek. Az adatlap ajánlásai, ill. a megadott adatok csak tájékoztató jellegűnek tekintendőek, és nem csökkentik a felhasználók felelősségét arra vonatkozóan, hogy a feldolgozás előtt elvégezzék saját vizsgálataikat és üzemi próbával egybekötött kísérleteiket, valamint figyelembe vegyék a vonatkozó törvényeket és előírásokat. Mindehhez szakembereink készséggel állnak vevőink rendelkezésére. Termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak, ezért az adatlapon közölt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. A REACH nyilatkozattal kapcsolatos megjegyzésünk csak tájékoztató jellegű.